

橡膠彈性防水塗料系列

◎雙液型噴塗速凝高分子橡膠防水塗料

產品說明：

本產品係採用特殊技術將超細懸浮，微乳型的改性橡膠和高分子聚合物配製而成(A組份)，再與特殊固化劑(B組份)混合，反應後生成一種性能優異的防水、防滲、防腐蝕塗料。無毒、無汙染、施工簡便。具超高的彈性、延伸率高達1000%以上，抗伸強度大，彈性恢復性突出，耐溫性佳，能夠有效抵抗各種原因引起的混凝土開裂變形及沉降等問題。在潮濕或乾燥基面都能直接施工，與各種介質黏結後不剝離，防水性能優異。



優異的抗穿刺、抗刺破性



噴塗速凝橡膠防水塗料施工



噴塗速凝橡膠防水塗料施工



噴塗速凝橡膠防水塗料施工

橡膠彈性防水塗料系列

◎雙液型噴塗速凝高分子橡膠防水塗料

技術指標：(CNS8645)

試驗項目				試驗方法	試驗結果
拉伸試驗	抗拉強度 (kgf/cm ²)	無處理	試驗時溫度23℃	CNS8645(1988)	12以上
		加熱處理	試驗時溫度23℃		30以上
		鹼處理	試驗時溫度23℃		12以上
	斷裂伸長率 (%)	無處理	試驗時溫度23℃		1550以上
		加熱處理	試驗時溫度23℃		1450以上
		鹼處理	試驗時溫度23℃		1200以上
		撕裂強度(kgf/cm)			無處理
伸長時之劣化試驗		加熱劣化		無裂紋及顯著之變型	
吸水率(%) (23℃, 24hrs)				參照CNS3562(2007)	0.009
低溫可撓性(-20℃)				參照ASTM D4434-96	表面無龜裂之現象

用 途：

- 本產品適用於工業及民用建築、地鐵工程、地下交通樞紐、體育館等重點工程，可在混凝土水泥砂漿、金屬、木材、玻璃、石膏板、泡沫板、橡膠、瀝青卷材、高分子卷材、PU等基面上直接噴塗施工。

建議用量：

- 大底 2.6kg/m²(厚度約1.5mm)，屋頂、頂板、外牆 3.5kg/m²(厚度約2.0mm)

注意事項：

- 不能在雨、雪天或被水浸泡的基面上施工，5級以上大風不得施工，噴塗24小時內如有氣泡產生屬於正常現象，兩天後塗膜會收水、排除氣泡，恢復平整。噴塗後應注意成品保護。

運輸與儲存：

- 產品應存放於5°C以上的陰涼處，避免日曬雨淋，運輸過程中避免擠壓碰撞，產品需密封儲存，儲存期六個月。