



地坪材系列

◎CW-915SP 環氧樹脂底材(溶劑滲透型)

產品說明：

CW-915SP環氧樹脂底材(底漆) 是由液態環氧樹脂及特殊硬化劑構成之雙液型水泥用底漆，對混凝土有極佳的滲透及接著力，可形成堅韌的漆膜，也可增加底材與面層之接著力，具有耐溶劑性、耐油性、耐酸鹼、耐水等特性，適合做為環氧地坪系統之底塗層使用。



技術指標：(CNS10757)

鉛筆硬度	F
耐衝擊性 (Impact Resistance)	無龜裂、剝離現象
耐屈曲性	無龜裂、剝離現象

用 途：

- 可做為醫院、電子廠、食品廠、藥廠，及耐酸鹼地面之環氧地坪系統之滲透底塗使用。

參考用量：0.25~0.3Kg/m²

規 格：

- 主劑/硬化劑=3：1，20公斤 /組(主劑15公斤，硬化劑5公斤)

◎CW-188 環氧樹脂中材：

產品說明：

CW-188環氧樹脂中材(中塗) 是由液態環氧樹脂、芳香族硬化劑組成之雙液流展型或傳統型環氧樹脂地板砂漿用中塗材，具有耐溶劑性、耐油性、耐酸鹼、耐水等特性，適合作為環氧地坪系統之中塗層使用。

技術指標：(JIS K6911、ASTM D1002、ASTM D256)

抗彎強度(Flexural Strength)	850Kgf/cm ² 以上
抗拉強度(Tensile Strength)	470 Kgf/cm ² 以上
抗壓強度 (Compressive Strength)	760kgf/cm ² 以上
接著強度 (Adhesive Strength)	90Kgf/cm ² 以上
耐磨耗 (Abrasion resistance)	0.065g以下
衝擊強度	3 kgf · cm/cm以上

用 途：

- 可作為醫院、電子廠、食品廠、藥廠，及耐酸鹼地面之環氧地坪系統之耐磨抗壓中塗使用。
- 可與1~4倍重之石英砂混合，形成砂漿型地板，或環氧修補材。

參考用量：每1mm的厚度用量約1.2~1.5Kg/m²

規 格主劑/硬化劑=2：1，30公斤/組(主劑20公斤，硬化劑10公斤)